

REPSOL REDESMOL®

EMULSIONES ANIÓNICAS DE PARAFINA PARA HORMIGÓN

Descripción

La serie REPSOL REDESMOL® de REPSOL son emulsiones aniónicas de parafina ideadas para el desmoldeo, curado e impermeabilización del cemento y/o hormigón.

Están preparadas en base a una mezcla de parafinas cuidadosamente elegidas y tratadas para garantizar las mejores prestaciones de impermeabilización. Han sido emulsionadas con una selección de tensioactivos capaces de asegurar su máxima estabilidad, tanto en el transporte como en el manejo.

Aplicaciones

La gama de emulsiones REPSOL REDESMOL® ha sido diseñada para garantizar el cumplimiento de las exigencias de nuestros clientes en el curado del hormigón, evitando la rápida evaporación del agua y proporcionando un excelente acabado final.


También se puede utilizar como desmoldeante en piezas de hormigón o como impermeabilizante mezclado con el propio hormigón.

Estas emulsiones se caracterizan por su excelente compatibilidad con todo tipo de hormigón, gran capacidad de recubrimiento, gran estabilidad al manejo y al almacenamiento, buena capacidad desmoldeante y excelente capacidad impermeabilizante.

Presentación

Los productos REPSOL REDESMOL® se suministran en bidones de 200 L, contenedores de 1.000 L y cisternas de 25 tm. Deben almacenarse en un recipiente cerrado con salida a la atmósfera, protegidos de cambios bruscos de temperatura en un intervalo entre 10 y 30°C.

Distr. típica tamaño partícula



REPSOL REDESMOL®**EMULSIONES ANIÓNICAS DE PARAFINA PARA HORMIGÓN****Características técnicas***

	UNIDAD	METODO	REDESMO L 300	REDESMO L 345	REDESMO L 550
Color	-	IT PAL-100	B	B	B
Viscosidad Brookfield	cPs	IT PAL-101	< 700	< 150	< 100
Sólidos	%p	IT PAL-104	59-61	43-47	18-25
pH	-	IT LAB-100	9	9	9
Tamaño medio de partícula	µm	IT LAB-312	1	1	1
Estabilidad mecánica	-	IT PAL-102	Estable	Estable	Estable
Estabilidad al agua dura	-	IT PAL-103	Estable	Estable	Estable
Densidad a 25°C	%p	ASTMD1298	0,930	0,950	>0,950

Salvo que se indique lo contrario, los valores presentados en los datos técnicos deben considerarse valores típicos.